

Podaci distributera:

GAMMO EUROPE Kft.

adresa: H-1119 Budapest, Hadak útja 11-27.

Porezni broj: 23925148-2-43

Vakuumske vrećice, rebraste, debljine 90 mikrona, rebrasta strana PA/PE Slojevi: 20my poliamid + 80my polietilen laminirano	
Potpuna debljina (DIN 53370)	100µm +/- 10%
Površinska gustoća (DIN ISO 536)	96 g/m ²
Specifična težina	0,96 (~1)
Vlačna čvrstoća (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po dužini	>45 N/15mm
Vlačna čvrstoća (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po širini	>35 N/15mm
Rastezljivost (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po dužini	>200%
Rastezljivost (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po širini	>250%
Jačina varenja (pored varenja 150°C/5bar/1.0mp)	≥25 N/15mm
Propuštanje kisika (pored relativnog postotka vlage 23°C/0%, DIN 53380)	≤50 cm ³ /m ² x bar x 24h
Propuštanje vodene pare (pored relativnog postotka vlage 23°C/85%, DIN 53122)	≤2,3 g/m ² x 24h
Raspon tolerancije temperature zavarivanja	125-145°C
Raspon tolerancije temperature	-25°C +70°C (maks. 3 sata)

Vakuumske vrećice, rebraste, debljine 90 mikrona, glatka strana PA/PE Slojevi: 20my poliamid + 70my polietilen laminirano	
Potpuna debljina (DIN 53370)	90µm +/- 10%
Površinska gustoća (DIN ISO 536)	87 g/m ²
Specifična težina	0,96 (~1)
Vlačna čvrstoća (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po dužini	>40 N/15mm
Vlačna čvrstoća (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po širini	>30 N/15mm
Rastezljivost (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po dužini	>200%
Rastezljivost (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po širini	>250%
Jačina varenja (pored varenja 150°C/5bar/1.0mp)	≥25 N/15mm
Propuštanje kisika (pored relativnog postotka vlage 23°C/0%, DIN 53380)	≤50 cm ³ /m ² x bar x 24h
Propuštanje vodene pare (pored relativnog postotka vlage 23°C/85%, DIN 53122)	≤2,6 g/m ² x 24h
Raspon tolerancije temperature zavarivanja	125-145°C
Raspon tolerancije temperature	-25°C +70°C (maks. 3 sata)

Vakuumske vrećice PA/PE debljine 70 mikrona, glatke Slojevi: 20my poliamid + 50my polietilen laminirano	
Potpuna debljina (DIN 53370)	70µm +/- 5%
Površinska gustoća (DIN ISO 536)	69 g/m ²
Specifična težina	0,98 (~1)
Vlačna čvrstoća (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po dužini	>35 N/15mm
Vlačna čvrstoća (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po širini	>25 N/15mm
Rastezljivost (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po dužini	>200%
Rastezljivost (DIN EN ISO 527-1, DIN EN ISO 527-3) po širini	>250%
Jačina varenja (pored varenja 150°C/5bar/1.0mp)	≥25 N/15mm
Propuštanje kisika (pored relativnog postotka vlage 23°C/50%, DIN 53380)	≤56 cm ³ /m ² x bar x 24h
Propuštanje vodene pare (pored relativnog postotka vlage 23°C/85%, DIN 53122)	≤3 g/m ² x 24h
Raspon tolerancije temperature zavarivanja	125-140°C
Raspon tolerancije temperature	-25°C +70°C (maks. 2 sata)

Ambalažni materijali u ovom dokumentu prikladni su za pakiranje hrane i usklađeni su s propisima o sigurnosti hrane koji su na snazi u Mađarskoj i/ili sa sljedećim direktivama:

- Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća
- Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 (uključujući izmjene i dopune 1282/2011, 1183/2012, 202/2014 i 2015/174)
- Uredba Komisije (EZ) br. 2006/2003
- Uredba 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
- Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständegesetzbuch (LFGB) §§30 und §§31 Bedarfsgegenständeverordnung
- Swiss legislation on food contact materials - article 34 of the Foodstuffs and Utility Articles Ordinance SR 817.02
- Swiss Ordinance on materials and articles in contact with food SR 817.023.21

Podaci o temperaturi i vremenu su empirijski i mogu se razlikovati ovisno o vrsti i prirodi pakirane hrane, stoga preporučujemo da, ako je bilo koji parametar kritičan za upotrebu od strane Kupca, provedete vlastita mjerenja kako biste odredili točne vrijednosti.

Imajte na umu da se u slučaju zamrzavanja određeni parametri ambalažnih materijala mogu promijeniti, što ih čini podložnijima kidanju ili oštećenju uslijed vanjskih utjecaja. Šteta nastala kao rezultat toga nije u nadležnosti distributera.

Podaci na listu podataka potječu iz mjerenja koje je proizvođač proveo prema svom najboljem znanju i približne su vrijednosti. Podaci na listu podataka su informativnog karaktera, a distributer isključuje ugovornu obvezu u pogledu istih.

Ovaj dokument vrijedi do opoziva i bez potpisa.

Budimpešta, 20.11.2025.